

227 TRAVERTINO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Подходит для внешних и внутренних работ



Штукатурка в форме пасты, готовой к использованию, для внутренних и наружных работ, сделанной из гашеной извести длительного высыхания, основанной и насыщенной минеральными веществами; природных связующих, мраморного порошка и неорганических пигментов, которая воссоздает старинные методы известковой штукатурки. Специальная формула и усовершенствованные методы производства гарантируют наилучшие характеристики сопротивления, удобства при нанесении и долговечность, вместе с традиционными свойствами воздухопроницаемости, низкую склонность к загрязнению и стойкостью к воздействию плесени и бактерий.

Условия по нанесению:

Подходит для внешних и внутренних работ.

Плотность:	1,72 кг/л ± 0,02 кг/л
pH:	~ 9
Сухой остаток:	78% ± 1%
Вязкость при 25 ° C по Brookfield RVT:	60.000 cps ± 2.000 cps
Износоустойчивость (ASTM D 2486):	10.000 циклов
Летучие органические соединения (Directive 2004/42 / EC) Limit value : 200.00 (2010)	VOC of product : 29,37 - Thinned with : 3,00 % WATER

Рекомендации по нанесению:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой изолирующего состава **ACRILFIX**.

Применение FONDO R:

Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком с коротким ворсом или кистью. Время между нанесением первого и второго слоя 4-5 часов.

Нанесение TRAVERTINO шпателем:

Нанесите в неразбавленном виде равномерно по всей поверхности, с помощью шпателя из нержавеющей стали. В то время как продукт все еще мокрый, выровнять при помощи инструмента для создания неровной поверхности и прожилок в травертине. Когда продукт будет твердым, но не совсем сухим, - выровнять поверхность с помощью трамбовки вниз чистым шпателем. В зависимости от желаемого узора, следует нанести один или два слоя продукта, а затем при помощи соответствующих инструментов, создавать узор.

Упаковка:

5 кг – 20 кг

Доступные базы:

BN – neutral base

Состав:

Известковые связующие на водной эмульсии, пигменты и специальные наполнители

Инструкция по безопасности:

Этот продукт не требует маркировки ЕЕС. Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности.

Информация о хранении:

Длительность хранения: 2 года в оригинальной не вскрытой таре. Температура хранения должна быть мин. 5.°C и макс. 36.°C. Предохранять от мороза.

Вид отходов:

Пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Температура нанесения:	Мин. 5.°C; Мак. 40.°C (при относительной влажности воздуха 80%)
Влажность:	Наносить на сухую поверхность
Подходящий грунт:	FONDO R
Инструмент	Шпатель, кельма, распылитель
Разбавитель:	Вода до 5%
Состояние продукта:	Готов к применению
Расход:	~ 1-2 Kg на метр квадратный
Очистка инструментов:	Немедленно после использования, в теплой воде
Высыхание при 23.°C при 65%относительной влажности воздуха	Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч. Полное высыхание: 4 ч.
Высыхание слоев:	Минимум через 4 ч

Giolli srl гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации - правильная, в меру своих технических и научных знаний. Тем не менее Giolli srl не несет никакой ответственности за результаты, полученные посредством использования своей продукции в условиях применения, которые находятся вне его контроля и / или проверки.

С инструкцией ознакомлен

Подпись _____